



D'MOULDGUARD[®] MINERAL

MINERALISCHES VERZÖGERTES BETONTRENNMITTEL

- ✓ NICHT EMULGIERBAR
- ✓ FREI VON ERDÖL-LÖSUNGSMITTELN
- ✓ ANWENDUNGSFERTIG

- ✓ GILT FÜR DIE MEISTEN
GÄNGIGEN BAUSCHALUNGEN

PRODUKTBEZEICHNUNG

D'MouldGuard[®] Mineral ist ein Trennmittel auf Mineralbasis ohne Erdöl-Lösungsmittel für Beton und Mörtel.

D'MouldGuard[®] Mineral ist für die verzögerte Entschalung aller Arten von weißem oder farbigem Beton (Architektur-, Faser-, Hochleistungsbeton usw.) bestimmt. Es entfernt jegliche Anhaftungen von Beton oder Schlämmen an der Schalung und hinterlässt keine öligen Spuren auf dem Beton.

D'MouldGuard[®] Mineral erleichtert das Ausschalen und ermöglicht das anschließende Auftragen von Putzen oder Farben (die Akzeptanz des Untergrunds liegt in der Verantwortung des Verarbeiters).

ANWENDUNG

D'MouldGuard[®] Mineral kann ausschließlich auf der Baustelle und auf Stahl-, Holz-, Sperrholz-, Kunststoff- und Polyesterschalungen verwendet werden (für andere Untergründe fragen Sie uns).

ADVANTAGES AND CHARACTERISTICS

- Entfernt jegliche Anhaftungen von Beton oder Schlamm auf der Schalung.
- Hinterlässt keine öligen Spuren auf dem Beton.
- Ermöglicht das anschließende Auftragen von Beschichtungen oder Anstrichen.

BEHÄLTER

Fass von 210 Litern.
Behälter von 1 000 Litern.

TECHNISCHE DATEN

Physical state at 20 °C	: Liquid
Colour	: Brown
Odour	: Hydrocarbons
Flash point	: > 140 °C
Boiling point	: > 280 °C
Density	: 0.86 ± 0.01
Solubility in water [vol/vol]	: Insoluble

ANWENDUNG

- Das Produkt sauber auf eine saubere Oberfläche auftragen.
- Tragen Sie das Produkt gleichmäßig dünn auf, vermeiden Sie Lücken und übermäßige Schichtdicken (überlasten Sie den Untergrund nicht).
- Verarbeitungstemperatur: von + 5°C bis 35°C.

ANWENDUNGSWERKZEUGE

- Mit Niederdrucksprüher, Rolle oder Pinsel auftragen.



DECKUNG

Die folgenden Werte sind nur Richtwerte:
10 bis 40 m² / Liter.

REINIGUNG IHRER AUSTRÜSTUNG

- Reinigen Sie Werkzeuge und Geräte sofort nach der ANWENDUNG mit Waschbenzin.

LAGERUNG

- An einem trockenen Ort zwischen 5°C und 30°C aufbewahren.
- Lagerung: 24 Monate nach dem Herstellungsdatum, wenn es im ungeöffneten Originalbehälter aufbewahrt wird.

EMPFEHLUNGEN

- Behandeln Sie nur Oberflächen, die zuvor von allen atmosphärischen Verunreinigungen und Flecken befreit wurden.
- Vor jeder ANWENDUNG sind Tests durchzuführen, um zu überprüfen, ob die Gebrauchsanweisung und die Anwendungsbedingungen des Produkts zufriedenstellend sind.
- D'MouldGuard® Mineral wird nicht für den Schutz von Schalungen und Baugeräten empfohlen.
- Nicht in der Nähe von Flammen verarbeiten.
- Bei der Anwendung durch Sprühen sind Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Aerosolbildung zu treffen.

GESUNDHEIT / SICHERHEIT

- **Atemschutz** : Unter normalen ANWENDUNGSBEDINGUNGEN und bei ausreichender Belüftung ist kein spezielles Atemschutzgerät erforderlich.
- **Handschutz** : Nitrilhandschuhe tragen.
- **Hautschutz** : Schutzkleidung tragen oder Schutz der Haut.
- **Augenschutz** : Schutzbrille tragen.
- **Bei Verschlucken** : Kein Erbrechen herbeiführen.
Einen Arzt oder Facharzt aufsuchen.

ANWENDUNG NUR BEI PROFESSIONELLER NUTZUNG



TECHNICAL SUPPORT

GUARD INDUSTRY

7 rue Gutenberg • 93108 MONTREUIL Cedex • FRANCE

Tél: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax:+33 (0)1.48.58.16.89

E-mail : contactus@guardindustry.com • www.guardindustry.com

Important: The content of this documentation is based on our experience with the product. Guard Industry guarantees the quality of its products but expressly disclaims all liability if the user does not follow the recommendations and conditions of use of the products, especially but not exclusively in the case of faulty application, application by untrained personnel, use of products not compatible with Guard Industry products, or adverse weather conditions. For more information, consult the safety data sheet.

For the most recent version of our data sheet, visit our website
www.guardindustry.com

Last updated : 03/08/2021